



Noxifer ECO - Ноксифер Эко

Характеристика и применение

Химический грунт, блокирующий образование ржавчины и превращающий ее в железный компонент, придавая поверхности высокие защитные и антикоррозионные свойства.

Состав

Стабилизирующая смесь на основе минеральных кислот (содержит не менее 40% фосфорной кислоты).

Методы нанесения

Удалите слой, поврежденный ржавчиной, удалите пыль щеткой и нанесите NOXIFER непосредственно на окисленную поверхность. Дайте материалу подействовать в течение 24 часов и затем тщательно смойте водой оставшиеся, не прореагировавшие частицы. Затем можно наносить желаемое покрытие.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,079кг/ л + /-1%

Цвет: прозрачный зеленый

Вязкость: 10-15 сек. Чашка Форда №4

Расход: Не указан

Упаковка: 0,750л

Высыхание: на ощупь - около 2ч, при 20°C и влажности воздуха 60%
полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%

Температура

нанесения: от 5°C до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°C в самое холодное время суток)

Нанесение: Кисть

Разбавление: Материал готов к использованию

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.