



REOSAN ANTICONDENSA - РЕОСАН АНТИКОНДЕНСАТ

Характеристика и применение

REOSAN Anticondensa - новая краска для стен на водной основе, которая, благодаря особым полым стеклянным микросферам в своем составе, оказывает хорошее теплоизоляционное действие, которое препятствует охлаждению стен и, следовательно, появлению конденсата, который неизбежно приведет к образованию плесени. Более того, REOSAN ANTICONDENSA гарантирует эффективное очищающее действие, благодаря мощным оно содержит фунгицид, который полностью удаляет любые виды плесени, водорослей, грибов и т. д.

Помимо восстанавливающего "лечебного" эффекта, REOSAN ANTICONDENSA предотвращает повторное образование плесени.

REOSAN ANTICONDENSA используется во всех местах, где имеется высокий уровень конденсата.

Линия материалов REOSAN имеет гарантию на вышеуказанные свойства в течении 3х лет после нанесения.

Состав

REOSAN является синтетическим материалом на основе сополимера в эмульсии, широкие анти-грибковые вещества, содержит двуокись титана, специальные армирующие наполнители, полые стеклянные микросферы с низкой теплопроводностью и добавки. Он не содержит никаких вредных веществ, таких как свинец и хром на основе растворителей и пигментов.

Методы нанесения

Новые стены

Очистите поверхность, удалите пыль, нанесите слой грунтовки Fissativo Reosan, разбавленной водой в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности. Оставьте поверхность высохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски Reosan, правильно разбавленной водой. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Стены, пораженные грибом

При окраске стен, пораженных грибом, бактериями равномерным слоем нанесите DETERGENTE REOSAN (разбавленный водой в соотношении от 1 до 10л). Через 4-5 часов, когда поверхность полностью высохла, очистите поверхность с помощью губки или наждачной бумаги. Нанесите слой Fissativo Reosan, разбавленный водой в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности. Оставьте поверхность высохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски Reosan Anticondensa, правильно разбавленной водой. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Технические характеристики

Удельный вес: 700 +/- 30г/л

Цвет: белый, другие цвета по индивидуальному запросу

Вид пленки: матовый

Вязкость: тиксотропный материал

Расход: 4-4,5м²/л в 2 слоя

Упаковка: 13л

Высыхание: на ощупь 45 минут, полное высыхание - 24 часа при t 20°C

Нанесение: Кисть, краскопульт

Разбавление: 10-20% воды

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.