



SPIVERCEM - СПИВЕРЧЕМ

Характеристика и применение

SPIVERCEM - защищающая выравнивающая краска, предназначенная для окрашивания бетонных и цементных поверхностей, наделенная высокой сопротивляемостью к щелочам. Имеет приятный глубокий матовый вид. Может применяться как для наружной, так и для внутренней отделки.

Состав

Особые синтетические эмульсии с повышенной сопротивляемостью к щелочам, светонепроницаемые пигменты, наполнители, добавки.

Методы нанесения

Удалите все остатки от предыдущих материалов и очистите поверхность от грязи и пыли.

При нанесении на фасаде, нанесите один слой DERASOL H2O, примерно через 2 часа нанесите два слоя SPIVERCEM с промежутком в 6 часов между ними.

При нанесении в интерьере, нанесите один слой Fissativo Universale, разведенный с 7-10л чистой воды в зависимости от впитываемости поверхности. (Расход: 70-100м.кв). Примерно через 2 часа нанесите два слоя SPIVERCEM с промежутком в 6 часов между ними.

Не наносить на основу, явно деформированную от проникновения сырости.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,350кг/л +/- 0,5 %

Цвет: по каталогу

Вид пленки: матовый

Вязкость: тиксотропная паста

Расход: 3-4м.кв/л в 2 слоя

Упаковка: 14л

Высыхание: на ощупь - около 30мин, при 20°C и влажности ниже 60%
полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности ниже 60%

Температура

нанесения: от 5°C до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°C в самое холодное время суток)

Нанесение: кисть, валико, краскопульт

Разбавление: 20% - 40% водой для нанесения валиком или кистью,
40% - для нанесения краскопультом.

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.