



SPIVERQUARTZ LISCIO - СПИВЕРКВАРЦ ЛИЦИО

Характеристика и применение

Штукатурка на основе акриловых смол, она используется в качестве сплошного настенного покрытия для наружных работ. Используется для защиты и отделки внешних и внутренних стен современных или старых зданий.

Благодаря особому типу эмульсии, SPIVERQUARTZ LISCIO обладает высокими водоотталкивающими свойствами и поэтому успешно применяется в очень тяжелых условиях (например, приморские районы или промышленные предприятия).

SPIVERQUARTZ LISCIO имеет высокий уровень герметичности и по этой причине особенно подходит для защиты и отделки внешних теплоизоляционных систем.

Состав

Соединения акриловой смолы в водной эмульсии, с отобранными инертными элементами, кварцевая мука, а также светостойкие и устойчивые пигменты, специальные добавки.

Методы нанесения

Наносится на известковую или цементную поверхность, известковый раствор, на минеральные или синтетические краски и покрытия, при условии, что поверхность полностью сухая, не осыпается, пригодна для окрашивания.

Эффект «апельсиновой корки» (bucciato)

Нанесите слой DERASOL H2O, через 12 часов нанесите первый слой SPIVERQUARTZ LISCIO разбавленный водой на 40% валиком со средним ворсом.

Через 3 часа минимум, нанесите второй слой SPIVERQUARTZ LISCIO, разбавленный максимум на 5% водой валиком со средним ворсом.

Эффект «гладкий» (pennello)

Нанесите слой DERASOL H2O, через 12 часов нанесите первый слой SPIVERQUARTZ LISCIO разбавленный водой на 30% валиком со средним ворсом.

Через 3 часа минимум, нанесите второй слой SPIVERQUARTZ LISCIO, разбавленный водой максимум на 20-25% водой параллоновым губчатым валиком.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,500кг./л. +/- 2%

Цвет: по каталогу (332 – цвет белый)

Вязкость: Тиксотропная паста

Расход: Эффект Bucciato от 0,600 л/м² до 0,700л/м² в 2 слоя

Эффект Pennello от 0,400 л/м² до 0,450л/м² в 2 слоя

Упаковка: 14л

Высыхание: на ощупь - около 2ч, при 20°C и влажности ниже 60%

полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности ниже 60%

Температура

нанесения: от +5°C (в самое холодное время суток) до +30°C

Нанесение: Кисть, валик

Разбавление: 0-40% в зависимости от желаемого эффекта

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.